



TECHNICKÝ LIST

KEIM CONCRETAL®-W-GROB

1. POPIS PRODUKTU

Sol-silikátová ochranná barva na beton podle DIN EN 1504-2/2.2, 8.2. KEIM Concretal-W-Grob je plněná varianta KEIM Concretal-W pro základní nátěry.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Concretal-W-Grob se používá k ochraně betonových ploch na vnějších fasádách a namáhanějších vnitřních betonových ploch např. v parkovacích garážích, s funkcí ochrany proti vodě, povětrnostním vlivům a chloridům, a to silifikací. K dalšímu posílení ochrany proti vodě lze předem použít hydrofobizaci podkladu produktem KEIM Silan-100 nebo KEIM Silan-Primer. Kombinace s KEIM Silan 100 odpovídá „principu ochrany W“ podle Rili-SIB (směrnice pro ochranu a opravy betonových konstrukcí, Německý výbor pro železobeton). V kombinaci s KEIM lze uzavírat stabilní vlasové trhliny. Aplikace KEIM k vyrovnání strukturních rozdílů a vlasových trhlin se provádí jako základní nátěr nebo základní nátěr a mezinátěr.

Nehodí se pro:

vodorovné a nakloněné plochy vystavené povětrnosti

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- vysoce difuzní
- chrání před vniknutím vody v kapalně formě
- ochrana před zátěží chloridy
- ochrana proti povětrnostním vlivům
- ochrana proti korozi

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Hustota: | ca. 1,5 - 1,8 g/cm ³ |
| - Hodnota pH: | cca 11 |
| - Stálost odstínu (Fb kód podle výkladového letáku BFS č. 26): | A1 |

KLASIFIKACE:

- | | |
|--|------------------------------|
| - Ekvivalentní difuzní tloušťka vzduchové vrstvy (hodnota sd): | < 0,01 m |
| - Koeficient absorpce vody w: | < 0,1 kg/(m ² √h) |

BAREVNÝ ODSTÍN:

Bílá a barevné odstíny pouze s čistě minerálními světlostálými pigmenty. Tónování pouze s plnými odstíny KEIM Concretal-W.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, suchý, čistý a zbavený všech volných částí, prachu, oleje a jiných separačně působících látek. U nového betonu je nutné odstranit zbytky oleje z bednění přípravkem KEIM Concretal-Cleaner. Čistý a pevný beton

TECHNICKÝ LIST – KEIM CONCRETAL®-W-GROB

nevyžaduje žádnou předběžnou úpravu. U silně savých podkladů nebo ploch silně vystavených povětrnostním vlivům lze použít hydrofobizaci podkladu. Následující základní nátěr KEIMConcretal-W-Grob by měl být aplikován asi po 4 hodinách pro KEIM Silan-Primer a po 4 až 24 hodinách pro KEIM Silan-100. Měkké, porézní betonové povrchy nebo staré minerální nátěry mohou být ošetřeny materiálem KEIM Concretal-Fixativ pro přípravné zpevnění.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí od $\geq 5\text{ °C}$ do $\leq 30\text{ °C}$. Nezpracovávejte na přímém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

SPOTŘEBA:

cca $0,2\text{ kg/m}^2$ na jeden nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Concretal-W-Grob lze zpracovávat štětkou nebo airless stříkáním (tryska ≥ 443).

Struktura dvojitého nátěru:

Základní nátěr: KEIM Concretal-W-Grob neředěný nebo naředěný max. 10 % s Concretal-Fixativ zředit.

Vrchní nátěr: Provádět s KEIM Concretal-W neředěný.

Struktura trojitěho nátěru:

Základní nátěr: 18 kg KEIM Concretal-W-Grob zředěný max. 10 % KEIM Concretal-Fixativ.

Mezinátěr: 18 kg KEIM Concretal-W-Grob zředěný max. 5 % KEIM Concretal-Fixativ.

Vrchní nátěr: Provádět s KEIM Concretal-W neředěný.

Upozornění: Před prací a během ní naředěný KEIM Concretal-W a KEIM Concretal-W-Grob promíchávejte. Nesmí se přidávat voda ani jiné materiály.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepřacovat lze nejdříve po 12 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží. Na předúpravu produktem KEIM Silangrund aplikujte základní nátěr po cca 4 hodinách, na KEIM Silan 100 po cca 4 – 24 hodinách .

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Okamžitě očistěte vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
2,5	kg	80	kbelík
5	kg	70	kbelík
18	kg	32	kbelík

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a): 30 g/l; (kat. A/c): 40 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 2 g/l VOC.

GIS KÓD: BSW 40

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.