

TL 5-500-2010/4

Vydání č.: 1

Účinnost: 11.03.2024

Neautorizovaný tisk

Heterogenní PVC podlahová krytina FATRACLICK

POPIS

Plovoucí heterogenní PVC podlahová krytina FATRACLICK s PUR ochrannou vrstvou podléhá posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 a požadavkům harmonizované normy ČSN EN 14041. Jedná se o podlahovou krytinu složenou z několika vrstev se zámkovým systémem (patentovaný systém "Uniclic"). Vrchní část je tvořena PVC materiálem s PUR ochrannou vrstvou. Nosná vrstva je tvořena dřevovláknitou HDF deskou s korkovou podložkou.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota	
Celková tloušťka	ČSN ISO 24337	mm	9,5 (-0,50, +0)	8,2 (-0,50, +0)
Tloušťka nášlapné vrstvy	ČSN EN ISO 24340	mm	0,40	0,30
Rozměr dlaždice	ČSN ISO 24337	mm	915 x 305 1235 x 230 1520 x 230	1235 x 230
Klasifikace/úroveň použití	ČSN EN 16511	třída	21, 22, 23, 31, 32, 33	
Celková plošná hmotnost*	ČSN EN ISO 23997	g/m ²	9300	8650
Pravoúhlost	ČSN ISO 24337	mm	≤ 0,20	
Přímost	ČSN ISO 24337	mm/m	≤ 0,30	
Odolnost proti opotřebení IP metoda A	ČSN EN 13329, příloha E	-	vyhovuje	
Vliv kolečkové židle	ČSN EN 425	-	vyhovuje	
Trvalá deformace	ČSN EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20	
Pevnost spojení - dlouhá strana Pevnost spojení - krátká strana	ISO 24334	kN/m	≥ 1,0 ≥ 3,5	
Rozměrová stálost	ČSN EN ISO 23999	%	≤ 0,25	
Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN ISO 105-B02 metoda 3	stupeň	min. 6	
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	třída	B _{s1} -s1	
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	ppm	< 5	
Emise formaldehydu	ČSN EN 717-1	třída	E1	
Odolnost proti skluzu	ČSN EN 13893	třída	DS	
Tepelná vodivost*	ČSN EN ISO 10456	W/m.K	0,05	
Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	-	vyhovuje	
Protiskluznost	DIN 51130	skupina	R11	
Kročejevá neprůzvučnost	ČSN EN ISO 717-2	dB	16	

*informativní hodnota

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Odolnost proti bakteriím	ČSN EN ISO 846 metoda C	-	vyhovuje
VOC	ČSN EN ISO 16000-9	µg/m ³	≤ 10 (po 28 dnech)

BALENÍ

Rozměr [mm]	Množství v kartonu		Množství na paletě	
	[ks]	[m ²]	[kartony]	[m ²]
915 x 305 (tl. 9,5)	6	1,674	60	100,44
1235 x 230 (tl. 9,5)	6	1,704	60	102,24
1520 x 230 (tl. 9,5)	5	1,748	60	104,88
1235 x 230 (tl. 8,2)	7	1,988	60	119,28

INSTALACE PODLAHOVÉ KRYTINY

- Podrobný postup aplikace plovoucí heterogenní PVC podlahové krytiny je uveden v Kladečském předpisu FATRACLICK a SILVERO-CLICK (PN 5424/2010), dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.
- Podlahová krytina se pokládá bez použití lepidla za použití zámkového systému na principu pera a drážky. Při instalaci je nutné zajistit dostatečnou izolaci podkladu proti vlhkosti.

POKYNY, OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŽBA

- Podlahovou krytinu skladujte při teplotě +5 °C až +35 °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorách min. 1 m od zdroje tepla, chraňte před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.
- Podlahové krytiny jsou určeny do interiéru. Podmínky provozu podlahoviny: teplota vzduchu +10 °C až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu (50 ± 10) %.
- Na instalované podlahové krytině zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami z materiálů o tvrdosti vyšší než povrch podlahové krytiny.
- Pryžové výrobky při styku s podlahovou krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu náslapné vrstvy, která se projeví zežloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu podlahové krytiny v místě styku s pryžovým výrobkem.
- Nábytkové nožky opatřete vhodnými ochrannými prostředky např. kluzáky z měkkého plastu, textilními podložkami, u kolečkových židlí používejte kolečka typu „W“.
- Pokud dojde k poškrábání povrchu PUR ochranné vrstvy vlivem pohyblivého nábytku, u kterého nebudou chráněny kontaktní plochy s podlahou vhodnými ochrannými prostředky, nelze na toto poškrábání uplatňovat reklamaci.
- Informace o údržbě, ošetřování a čištění podlahové krytiny jsou uvedeny v Kladečském předpisu FATRACLICK a SILVERO-CLICK PN 5424/2010, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.

ZÁRUKY

Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky na 10 let jsou uvedeny na webových stránkách www.fatra.cz.