

Technický list výrobku

P-Systems Neosystems EPS 70 F

Kód značení: EPS - EN 13163 - T1 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS115 - CS(10)70 - DS(70,90)1 - TR100 - WL(T)3 - WL(P)0,5 - MU40 - SS50

SVT kód: 5695

Vlastnosti	Deklarované hodnoty
Pevnost v tlaku [kPa]	CS(10)70
Pevnost v ohybu [kPa]	BS115
Pevnost v tahu [kPa]	TR100
Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W.m ⁻¹ K ⁻¹]	0,031
Reakce na oheň	E
Dlouhodobá nasákavost [%]	WL(T)3
Objemová hmotnost [kg/m ³]	13,5 - 15
Rozměr desek [mm]	1000 x 500
Tloušťka [mm]	10 - 250
Značení	ZELENÁ ČERNÁ ZELENÁ

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13163:2012+A1:2015 a splňují kritéria pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 01-2015.

Použití výrobků:

P-Systems Neosystems EPS 70 F - Tepelně izolační desky určené pro kontaktní zateplovací systémy. Lze je použít také pro izolaci šikmých střech, podkladní vrstvy plochých střech, zavěšených podhledů, izolaci obvodových stěn nebo do plovoucích podlah bez útlumu hluku s běžným zatížením.

Vydal: P-SYSTEMS s.r.o., Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto

Dne: 17. 7. 2023