



CZ • Technický list | Detecha Superfest®

SK • Základní a vrchní antikoroziční nátěr na kov, střechy do náročných klimatických podmínek.

Vlastnosti:

- Alkydová nátěrová hmota 2v1.
- Působí jako kvalitní antikoroziční základ a zároveň jako vrchní ochranný nátěr.
- Díky vysokému obsahu funkčních plniv vytváří nátěrová hmota spolehlivou bariérovou ochranu, která zaručuje dlouhodobou životnost nátěru zejména v náročných klimatických podmínkách.
- Nátěrový film je pevný a pružný.
- Obsahuje účinné antikoroziční pigmenty, které zajišťují vysoký stupeň antikoroziční ochrany a UV stabilizátor, který zvyšuje odolnost nátěru proti slunečnímu záření.

Použití:

Základní i vrchní nátěry plechových krytin, ocelových konstrukcí, okapů, plotů a veškerých kovových předmětů v exteriéru.

Čerstvý pozinkovaný plech doporučujeme natírat po uplynutí 1 roku od jeho vystavení povětrnostním vlivům nebo po předchozí úpravě povrchu vhodným prostředkem.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Natírané plochy musí být suché, odmaštěné a zbavené nečistot, rzi a starých nepřilnavých nátěrů.

Mimořádnou pozornost věnujte řádnému promíchání zejména před prvním použitím. Vysoký obsah funkčních plniv může způsobit při nedostatečném promíchání leskové rozdíly. Dle potřeby lze nátěr mírně naředit (max. 5 %) na potřebnou konzistenci. Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním minimálně ve dvou vrstvách při teplotě +5 až +25°C. Nepracujte na přímém prudkém slunci! Interval mezi jednotlivými nátěry je min. 24 hodin. Nátěr zasychá na dotek do 4 hodin, vytvrzuje do 48 hodin. Při natírání souvislých větších ploch doporučujeme použít výrobky stejné výrobní šarže, případně obsahy jednotlivých balení smíchat a tím barevně homogenizovat. Barevné a lehké kovy nebo povrchy obtížně dočistitelné (např. se zbytky koroze) doporučujeme předem opatřit kotvicím polyuretanovým přípravkem FEST PRIMER. Zvýší se tak kvalita a životnost celého nátěrového systému.

Upozornění:

Výrobce neručí za vady způsobené nedodržením návodu k použití uvedeného na obale a obecných podmínek pro aplikaci nátěrových hmot.

Ředění:

Ředidlo S 6006, pro stříkání S 6001

Vydatnost:

Teoretická vydatnost na jednu vrstvu je 6 – 8 m² z 1 kg nátěrové hmoty při obvyklé tloušťce zaschlého filmu 50 – 75 μm (odpovídající mokrá tloušťka 100 – 130 μm). Skutečná vydatnost závisí na kvalitě podkladu a způsobu nanášení. Maximální životnosti 10 let lze dosáhnout při správné aplikaci a tloušťce 150 μm suchého nátěru.

Odstín:

červenohnědý, hnědý, světlešedý, zelený



CZ •**Balení:**

0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 20 kg

SK •**Technické požadavky:***Vlastnosti v tekutém stavu:*

- Vzhled: viskózní pigmentovaná kapalina bez mechanických nečistot, po zaschnutí vytvoří kompaktní polomatný nátěr
- Pach: po použitých surovinách
- Viskozita: min. 1000 mPa.s (22 ± 2 °C, L2, do 2 hod. po namíchání)
- Sušina: min. 70 hmot. %
- Hustota: min. 1,31 – 1,40 g/cm³

Vlastnosti při nanášení

- Slévavost: st. 3 – 4
- Zasychavost při 22 ± 2 °C: max. 4 hod na dotek

Vlastnosti zaschlého nátěru

- Kryvost: st. 1
- Přilnavost: st. 1
- Barevný odstín dle referenčního vzorku, odstíny nejsou standardizovány.

Technické údaje:Hustota produktu: 1,31 – 1,40 g/cm³

VOC: 0,24 – 0,27 kg / 1 kg produktu

Sušina: 52,7 – 55,9 % objemu

kategorie A (i) RNH

Mezní hodnota VOC: 500 g/l

Maximální obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 400 g/l

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů:

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařízení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny při vdechování.

Sídlo společnosti |

Detecha, chemické výrobní družstvo
Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: detecha@detecha.cz | tel.: +420 491 477 111
www.detecha.cz

IČ 00029785 | DIČ CZ00029785

Detecha, chemické výrobní družstvo | spisová značka DrXVIII 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kancelář |

Detecha, chemické výrobní družstvo
Kpt. Jaroše 472, 549 01 Nové Město nad Metují



CZ •

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

SK •

EUH208 Obsahuje Ftalanhydrid, Mastné kyseliny, C18-nenasycené, dimery, sloučeniny s kokoalkylaminem. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Výstražné symboly nebezpečnosti



Signální slovo: Nebezpečí

Záruční doba: 48 měsíců od data výroby

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po záruční době nebo špatným skladováním.

Datum vydání: 01.04.2026, PN 2/03 20.011.2025 A.č.11, BL 20.11.2025, etiketa 11/2025

Sídlo společnosti |

Detecha, chemické výrobní družstvo
Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: detecha@detecha.cz | tel.: +420 491 477 111
www.detecha.cz

IČ 00029785 | DIČ CZ00029785

Detecha, chemické výrobní družstvo | spisová značka DrXVIII 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kancelář |

Detecha, chemické výrobní družstvo
Kpt. Jaroše 472, 549 01 Nové Město nad Metují





CZ • Technický list | Detecha Superfest®

SK • Základný a vrchný syntetický antikorózný náter na kov s vysokým obsahom sušiny na plechové strešné krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapý apod.

Vlastnosti

- Alkydová náterová hmota 2 v 1.
- Pôsobí ako kvalitný antikorózný základ a zároveň ako vrchný ochranný náter.
- Vďaka vysokému obsahu funkčných plnív vytvára spoľahlivú bariérovú ochranu, ktorá zaručuje dlhú životnosť náteru najmä v náročných klimatických podmienkach.
- Náterový film je pevný a pružný.
- Obsahuje účinné antikorózne pigmenty, ktoré zaisťujú vysoký stupeň antikorózneho ochrany a UV stabilizátor, ktorý zvyšuje odolnosť náteru proti slnečnému žiareniu.

Použitie

Základné a vrchné nátery plechových krytín, oceľových konštrukcií, odkvapov, plotov a ostatných kovových predmetov v exteriéri.

Čerstvý pozinkovaný plech odporúčame natierať po uplynutí 1 roka od jeho vystavenia poveternostným vplyvom alebo po predchádzajúcej úprave povrchu vhodným prostriedkom.

Príprava podkladu a spôsob nanášania:

Natierané plochy musia byť suché, odmastené a zbavené nečistôt, hrdzi a starých nepriliehavých náterov.

Mimoriadnu pozornosť venujte riadnemu premiešaniu pred prvým použitím. Vysoký obsah pevných častíc môže spôsobiť pri nedostatočnom premiešaní lesklé rozdiely. Podľa potreby môžeme náter mierne nariediť (max. 5 %) na potrebnú konzistenciu. Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním minimálne vo dvoch vrstvách pri teplote +5 až +25°C. Nepracujte na priamom prudkom slnku! Interval medzi jednotlivými nátermi je min. 24 hodín. Náter **zaschýna** na dotyk do 4 hodín, **vytvrdzuje** do 48 hodín.

Pri natieraní súvislých väčších plôch odporúčame použiť výrobky rovnakej výrobnéj šarže, prípadne obsahy jednotlivých balení zmiešať a tým farebne homogenizovať. Farebné a ľahké kovy alebo povrchy ťažko čistiteľné (napr. zo zostatkami korózie) odporúčame vopred opatriť kotviacim polyuretanovým prípravkom FEST PRIMER. Zvýši sa tak kvalita a životnosť celého náterového systému.

Upozornenie:

Výrobca neručí za chyby spôsobené nedodržaním návodu k použitiu uvedeného na obale a všeobecných podmienok pre aplikáciu náterových hmôt.

Riedenie:

Riedidlo S 6006, pre striekanie S 6001

Spotreba:

Teoretická spotreba na jednu vrstvu je 6 – 8 m² z 1 kg náterovej hmoty pri obvyklej hrúbke zaschnutého filmu 50 – 75 µm (odpovedajúca mokrá hrúbka 100 – 130 µm). Skutočná spotreba závisí na kvalite podkladu a spôsobe nanášania. Maximálnej životnosti 10 rokov môžeme docieľať pri správnej aplikácii a hrúbke 150 µm suchého náteru.



Odtieň:

červenohnedý, hnedý, svitlosivý, zelený

Balenie:

0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 20 kg

Technické požiadavky:*Vlastnosti v tekutom stave*

- Vzhľad: viskózna pigmentovaná kvapalina bez mechanických nečistôt, po zaschnutí vytvorí kompaktný polomatný náter
- Pach: po použitých surovinách
- Viskozita: min. 1000 mPa.s (22 ± 2 °C, L2, do 2 hod. po namiešaní)
- Sušina: min. 70 hmot. %
- Hustota: min. 1,31 – 1,40 g/cm³

Vlastnosti pri nanášaní

- Zlievavosť: stupeň 3 – 4,
- Rýchlosť schnutia pri 22 ± 2 °C: max. 4 hod. na dotyk

Vlastnosti zaschnutého náteru

- Krycia schopnosť: stupeň 1
- Priľnavosť: stupeň 1
- Farebný odtieň podľa referenčnej vzorky, odtiene nie sú štandardizované.

Technické údaje:

Hustota produktu: 1,31 – 1,40 g/cm³

VOC: 0,24 – 0,27 kg / 1 kg produktu,

Sušina: 52,7 – 55,9 % objemu

kategória A (i) OR

Hraničná hodnota VOC: 500 g/l

Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 400 g/l

Skladovanie:

V dobre uzavretých nádobách pri teplotách +5 až +25°C, chrániť pred otvoreným ohňom. Prípravok nesmie uniknúť do pôdy ani do odpadových vôd.

Likvidácia obalov:

Nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte podľa Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov. Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložte do označených nádob na zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Nepoužitý výrobok nevyliievajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Prázdne obaly je možné energeticky využiť v spaľovni odpadov alebo ukladať na skládke príslušného zaradenia. Dokonale vyčistené obaly je možné odovzdať na recykláciu.



CZ •

Výstražné upozornenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary.

SK •

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu pri vdýchnutí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje Ftalanhydrid, Mastné kyseliny, C18-nenasýtené, diméry, zlúčeniny s kokoalkylamínom. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčiť.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P301+P310+P331 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára. Nevyvolávajte zvracanie.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Výstražné symboly nebezpečenstva:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Záručná lehota: 48 mesiacov od dátumu výroby

Informácia:

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Vzhľadom na to, že výrobok je často používaný nad rámec našej kontroly, môžeme ručiť iba za kvalitu samotného výrobku. Neručíme za chyby vzniknuté nesprávnou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po záručnej lehote alebo nevhodným skladovaním.

Dátum vydania: 01.04.2026, PN 2/03 20.11.2025 A.č.11, KBÚ 20.11.2025, etiketa 11/2025

Sídlo spoločnosti |

Detecha, chemické výrobné družstvo
Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: detecha@detecha.cz | tel.: +420 491 477 111

www.detecha.cz

IČ 00029785 | DIČ CZ00029785

Detecha, chemické výrobné družstvo | spisová značka DrXVIII 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kancelář |

Detecha, chemické výrobné družstvo
Kpt. Jaroše 472, 549 01 Nové Město nad Metují

