



CZ • Technický list | Detecha Superkov®

SK •

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota na kov.

Vlastnosti:

- Alkydová nátěrová hmota s vyšším obsahem sušiny.
- Působí jako kvalitní antikorozní základ a zároveň jako vrchní ochranný nátěr s vysokým účinkem.
- Obsahuje efektivní inhibitor koroze včetně absorbéru UV paprsků, který působí proti degradaci nátěru vlivem povětrnosti.
- SUPERKOV® nevyžaduje žádné základní ani následné vrchní nátěry.

Použití:

Základní i vrchní nátěry plechových krytin, ocelových konstrukcí, okapů, plotů a veškerých kovových předmětů vystavených trvalému působení povětrnostních vlivů (včetně slunečního záření) bez předchozího ošetření základním nátěrem. Čerstvě pozinkovaný plech doporučujeme natírat po uplynutí 1 roku od jeho vystavení povětrnostním vlivům nebo po předchozí úpravě povrchu vhodným prostředkem.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Natírané plochy musí být suché, odmaštěné a zbavené nečistot, rzi a starých nepřilnavých nátěrů. Před použitím je třeba obsah plechovky důkladně rozmíchat, popřípadě mírně naředít na potřebnou konzistenci. Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou až třech vrstvách při teplotě +5 až +25 °C. Nepracujte na přímém prudkém slunci! Interval mezi jednotlivými nátěry je min. 6 hodin při teplotě 20°C. Nátěr zasychá na dotek do 4 hodin, vytvrzuje do 24 hodin. Při natírání souvislých větších ploch doporučujeme použít výrobky stejné výrobní šarže, případně obsahy jednotlivých balení smíchat a tím barevně homogenizovat. Povrchy silně zkorodované nebo obtížně dočistitelné doporučujeme předem opatřit kotvicím polyuretanovým přípravkem Fest primer. Následný nátěr Superkov aplikujte v době, kdy Fest Primer ještě mírně dolepuje a to v časovém rozmezí 2 až 24 hodin dle povětrnostních podmínek. Zvýší se tak kvalita a životnost celého nátěrového systému.

Upozornění:

Výrobce neručí za vady způsobené nedodržením návodu k použití uvedeného na obale a obecných podmínek pro aplikaci nátěrových hmot.

Ředění:

S 6005, S 6006

Vydatnost:

Teoretická vydatnost na jednu vrstvu je 7 – 9 m² z 1 kg nátěrové hmoty při obvyklé tloušťce zaschlého filmu 40 – 50 μm (odpovídající mokrá tloušťka je 75 - 100 μm). Skutečná vydatnost závisí na kvalitě podkladu a způsobu nanášení. Maximální životnosti lze dosáhnout při správné aplikaci a minimální tloušťce 150 μm suchého nátěru.



CZ •**SK •****Odstín: mat**

šedý, černý, hnědý, červenohnědý, zelený

Balení:

0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 20 kg

Technické požadavky:

Znaky jakosti:

a) vlastnosti v tekutém stavu

Vzhled: viskózní pigmentovaná kapalina bez mechanických nečistot, po zaschnutí vytvoří kompaktní matný nátěr

Pach: po použitých surovinách

Viskozita: min. 1000 mPa.s (22 ± 2 °C, L2, do 2 hod. po namíchání)

Sušina: min. 65 hmot. %, stanoveno min. 1 x ročně

Hustota: 1,37 – 1,46 g/cm³*b) vlastnosti při nanášení*

Slévavost: st. 1 - 2

Zasychavost při 22 ± 2 °C: max. 2 hod na dotek*c) vlastnosti zaschlého nátěru*

Kryvost: st. 1

Přilnavost: st. 1, stanoveno min. 1 x ročně

Barevný odstín: všechny odstíny dle ref. vzorku, odstíny nejsou standardizovány

Technické údaje:Hustota produktu: 1,37 – 1,46 g/cm³

VOC: 0,247 - 0,273 kg/kg produktu

Sušina: 50 – 56 % objemu

kategorie A (i) RNH

Mezní hodnota VOC: 500 g/l

Maximální obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 500 g/l

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů:

Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



CZ •

EUH208 Obsahuje EO bis(benzotriazoly)phenylpropionát. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

SK •**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo: Nebezpečí

Záruční doba: 48 měsíců od data výroby

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po záruční době nebo špatným skladováním.

Datum vydání: 01.10.2025, PN 8/04 01.08.2025 A.č.12, BL 08.10.2025, etiketa 10,11/2025



CZ • Technický list | Detecha Superkov®**SK •**

Základná a vrchná antikorózna syntetická náterová hmota na kov.

**Vlastnosti:**

- Alkydová náterová hmota s vyšším obsahom sušiny.
- Pôsobí ako kvalitný antikorózny základ a zároveň ako vrchný ochranný náter s vysokým barierovým účinkom.
- Obsahuje efektívny inhibítor korózie vrátane absorbéru UV paprskov, ktoré pôsobia proti degradácii náteru vplyvom poveternosti.
- SUPERKOV® nevyžaduje žiadne základné ani následné vrchné nátery.

Použitie

Základné i vrchné nátery plechových krytín, oceľových konštrukcií, odkvapov, plotov a ostatných kovových predmetov vystavených trvalému pôsobeniu poveternostných vplyvov (vrátane slnečného žiarenia) bez predchádzajúceho ošetrenia základným náterom. Čerstvo pozinkovaný plech doporučujeme natierať po uplynutí 1 roku od jeho vystavenia poveternostným vplyvom alebo po predchádzajúcej úprave povrchu vhodným prostriedkom.

Príprava podkladu a spôsob nanášania:

Natierané plochy musia byť suché, odmastené a zbavené nečistôt, hrdzi a starých nepriliehavých náterov. Pred použitím je potrebné obsah plechovky dôkladne rozmiešať, poprípade mierne nariediť na potrebnú konzistenciu. Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch až troch vrstvách pri teplote +5 až +25 °C. Nepracujte na priamom prudkom slnku! Interval medzi jednotlivými nátermi je min. 6 hodín pri teplote 20°C. Náter zaschýna na dotyk do 4 hodín, vytvrdzuje do 24 hodín. Pri natieraní súvislých väčších plôch odporúčame použiť výrobky s rovnakou výrobnou šaržou, prípadne obsahy jednotlivých balení zmiešať a tým farebne homogenizovať. Povrchy silne skorodované alebo ťažko čistiteľné odporúčame dopredu opatriť kotviacim polyuretánovým prípravkom Fest primer. Následný náter Superkov aplikujte v čase, keď Fest Primer ešte miene dolepuje, v časovom rozmedzí 2 až 24 hodín podľa poveternostných podmienok. Zvýši sa tak kvalita a životnosť celého náterového systému.

Upozornenie:

Výrobca neručí za chyby spôsobené nedodržaním návodu k použitiu uvedeného na obale a všeobecných podmienok pre aplikáciu náterových hmôt.

Riedenie:

S 6005, S 6006

Výdatnosť:

Teoretická výdatnosť na jednu vrstvu je 7 – 9 m² z 1 kg náterovej hmoty pri obvyklej hrúbke zaschnutého filmu 40 – 50 µm (zodpovedajúca mokrá hrúbka je 75 - 100 µm). Skutočná výdatnosť závisí na kvalite podkladu a spôsobe nanášania. Maximálnej životnosti môžeme dosiahnuť pri správnej aplikácii a minimálnej hrúbke 150 µm suchého náteru.



Odtieň: mat

sivý, čierny, červenohnedý, zelený, hnedý

Balenie:

0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 20 kg

Technické požiadavky:*a) vlastnosti v tekutom stave*

Vzhľad: viskózna pigmentovaná kvapalina bez mechanických nečistôt, po zaschnutí vytvorí kompaktný matný náter

Pach: po použitých surovinách

Viskozita: min. 1000 mPa.s (22 ± 2 °C, L2, do 2 hod. po namiešaní)

Sušina: min. 65 hmot. %, stanovené min. 1 x ročne

Hustota: 1,37 – 1,46 g/cm³

b) vlastnosti pri nanášaní

Zlievavosť: stupeň 1 – 2

Rýchlosť schnutia pri 22 ± 2 °C: max. 2 hod. na dotyk

c) vlastnosti zaschnutého náteru

Krycia schopnosť: stupeň 1, Priľnavosť: stupeň 1, Farebný odtieň: - všetky odtiene – podľa referenčnej vzorky, odtiene nie sú štandardizované

Technické údaje:

Hustota produktu: 1,37 – 1,46 g/cm³

VOC: 0,247 – 0,273 kg/kg produktu

Sušina: 50 – 56 % objemu

kategória A (i) OR

Hraničná hodnota VOC: 500 g/l

Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 500 g/l

Skladovanie:

V dobre uzavretých nádobách pri teplotách +5 až +25°C, chrániť pred otvoreným ohňom. Prípravok nesmie uniknúť do pôdy ani do odpadových vôd.

Likvidácia obalov:

Použitý obal, nespotrebovaný či znehodnotený výrobok odovzdajte na mieste stanovenom miestnymi komunálnymi predpismi pre zber a likvidáciu nebezpečných odpadov.

Výstražné upozornenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



CZ :

EUH208 Obsahuje EO bis(benzotriazoly)phenylpropionát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

SK :

EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.

Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Bezpečnostné upozornenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P280 Noste ochranné rukavice.

P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.

P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Výstražné symboly nebezpečenstva:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Záručná lehota: 48 mesiacov od dátumu výroby

Informácia:

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Vzhľadom na to, že výrobok je často používaný nad rámec našej kontroly, môžeme ručiť iba za kvalitu samotného výrobku. Neručíme za chyby vzniknuté nesprávnou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po záručnej lehote alebo nevhodným skladovaním.

Dátum vydania: 01.10.2025, PN 8/04 01.08.2025 A.č.12, KBÚ 16.10.2025, etiketa 10,11/2025

