



CZ • Technický list | Detecha Tlumex plast®

SK •

Antikorozní a antiabrazivní nátěr na bázi modifikovaných asfaltů.

Vlastnosti:

- TLUMEX® PLAST odolává korozivním a abrazivním účinkům posypových materiálů, takže plně vyhovuje požadavkům antikorozní a antiabrazivní ochrany během letního i zimního období.
- Zaschlý nátěr je černý, nepřetíratelný, trvale elastický, za vyšších teplot mírně lepidlý s výbornou přilnavostí ke kovovému podkladu.

Použití:

ochrana spodních částí karoserie automobilů

Alternativní použití:

veškeré kovové materiály v exteriéru vyžadující vysoký stupeň ochrany
lepenkové střešní krytiny, mechanicky nezatěžovaný beton, dřevo a další materiály

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Před použitím je nutno TLUMEX® PLAST důkladně promíchat a nátěr provádět na suchý podklad, zbavený prachu, mastných nečistot, koroze a starých nepřilnavých nátěrů. Nanáší se štětcem, válečkem nebo speciální stříkací pistolí při teplotě minimálně +10 °C. Na plochy se zbytky koroze doporučujeme použít jako první nátěr Fest Primer. Dle potřeby se TLUMEX® PLAST nanáší v jedné až třech vrstvách, vždy po řádném zaschnutí předchozí vrstvy.

Upozornění:

Ošetřenou karoserii nutno chránit před mrazem, dokud nátěr řádně nezaschne. Nevhodný na nátěry trvale ponořené do vody.

Ředění:

Nátěr je dodáván v konzistenci vhodné pro aplikaci, v případě potřeby je možno použít ředidlo S 6006. Ředěním přípravku klesá síla naneseného filmu a tím i ochranný účinek nátěru.

Vydatnost:

3 – 4 m² v jedné vrstvě z 1 kg nátěru

Odstín:

černý

Balení:

2 kg, 4 kg, 17 kg

Technické požadavky:

Vlastnosti v tekutém stavu:

- Konzistence: min. 90 sec. (při 22 ± 2 °C, 4 mm)
- Sušina: min. 55%



Vlastnosti při nanášení

- Zasychavost při 22 ± 2 °C: max. 24 hod na dotek

Vlastnosti zaschlého nátěru

- Vzhled: černý, pololesklý nátěr, po dokonalém proschnutí vytváří pružný, abrazivním částicím odolný film

Technické údaje:

Hustota produktu: 1,0 – 1,1 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel: 0,23 – 0,25 kg/kg produktu

Obsah netěkavých látek: 48 – 51 objem. %

Subkategorie B/e

Mezní (limitní) hodnota VOC: 840 g/l

Maximální obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 300 g/l

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +30 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů:

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje Amidy, C18 nenasycené, N-[3- (dimethylamin)propyl], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on

[číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.



- CZ •** P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
- SK •**

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo: Nebezpečí

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po záruční době nebo špatným skladováním.

Datum vydání: 01.04.2026, PN 03/87 06.03.2026 A.č.16, BL 06.03.2026, etiketa přelepka 03/2026





CZ · Technický list | Detecha Tlumex plast®

SK · Antikorózný a antiabrazívny náter na báze modifikovaných asfaltov.

Vlastnosti

- TLUMEX® PLAST odoláva koróznym a abrazívnym účinkom posypových materiálov, takže plne vyhovuje požiadavkám antikoróznej a antiabrazívnej ochrany behom letného aj zimného obdobia.
- Zaschnutý náter je čierny, nepretierateľný, trvale elastický, pri vyšších teplotách mierne lepidlivý s výbornou priľnavosťou ku kovovému podkladu.

Použitie

ochrana spodných častí karosérie automobilov

Alternatívne použitie:

všetky kovové materiály v exteriéri vyžadujúce vysoký stupeň ochrany
lepenkové strešné krytiny, mechanicky nezaťažovaný betón, drevo a ďalšie materiály

Príprava podkladu a spôsob nanášania:

Pred použitím je potrebné TLUMEX® PLAST dôkladne premiešať a náter nanášať na suchý podklad, zbavený prachu, mastných nečistôt, korózie a starých nepriliehavých náterov. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo špeciálnou striekacou pištoľou pri teplote minimálne +10 °C. Na plochy zo zostatkami korózie odporúčame použiť ako prvý náter Fest Primer. Podľa potreby sa TLUMEX® PLAST nanáša v jednej až troch vrstvách, vždy po riadnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.

Upozornenie:

Ošetrovanú karosériu je potrebné chrániť pred mrazom, pokým náter riadne nezaschne. Nie je vhodné pre nátery trvale ponorené do vody.

Riedenie:

Náter je dodávaný v konzistencii vhodnej pre aplikáciu, v prípade potreby je možné použiť k nariadeniu riedidlo S 6006. Riedením prípravku klesá sila naneseného filmu a tým i ochranný účinok náteru.

Výdatnosť:

3 – 4 m² v jednej vrstve z 1 kg náteru

Odtieň:

červný

Balenie:

2 kg, 4 kg, 17 kg

Technické požiadavky:

Vlastnosti v tekutom stave:

- Konzistencia: min. 90 s (pri 22 ± 2 °C, 4 mm)
- Sušina: min. 55 %

Vlastnosti pri nanášaní:

- Zasychavosť pri 22 ± 2 °C: max. 24 hod. na dotyk



Vlastnosti zaschnutého náteru:

- Vzhľad: čierny, pololesklý náter, po dokonalom preschnutí vytvára pružný film odolný voči abrazívnym časticiam

Technické údaje:

Hustota produktu: 1,0 – 1,1 g/cm³

Obsah organických rozpúšťadiel: 0,23 – 0,25 kg/kg produktu

Obsah stálych látok: 48 – 51 objem. %

Subkategória B/e

Hraničná hodnota VOC: 840 g/l

Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 300 g/l

Skladovanie:

V dobre uzavretých nádobách pri teplotách +5 až +30 °C, chrániť pred otvoreným ohňom. Prípravok nesmie uniknúť do pôdy ani do odpadových vôd.

Likvidácia obalov:

Nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte podľa Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov. Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložte do označených nádob na zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Nepoužitý výrobok nevyliavajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Dokonale vyčistené obaly je možné odovzdať na recykláciu.

Výstražné upozornenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje Amidy, C18 nenasycené, N-[3- (dimethylamin)propyl], 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.



CZ •

SK •

Výstražné symboly nebezpečenstva:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Záručná lehota: 24 mesiacov od dátumu výroby

Informácia:

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Vzhľadom na to, že výrobok je často používaný nad rámec našej kontroly, môžeme ručiť iba za kvalitu samotného výrobku. Neručíme za chyby vzniknuté nesprávnou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po záručnej lehote alebo nevhodným skladovaním.

Dátum vydania: 01.04.2026, PN 03/87 06.03.2026 A.č.16, KBÚ 06.03.2026, etiketa 03/2026

Sídlo spoločnosti | Detecha, chemické výrobné družstvo
Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: detecha@detecha.cz | tel.: +420 491 477 111



www.detecha.cz

IČ 00029785 | DIČ CZ00029785

Detecha, chemické výrobné družstvo | spisová značka DrXVIII 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kancelář | Detecha, chemické výrobné družstvo
Kpt. Jaroše 472, 549 01 Nové Město nad Metují