



## CZ • Technický list | Detecha Tlumex plast plus®

SK •

Izolační antikorozi a antiabrazivní nátěr na bázi modifikovaných asfaltů.

### Vlastnosti:

- Obsahuje účinné složky, které poskytují vysokou ochranu ošetřeným dílcům proti vodě, korozi, účinkům posypových materiálů a veškerým povětrnostním vlivům.
- Silný nátěrový film tlumí hluk a snižuje vibrace.
- Možnost nanášení v silné vrstvě bez nebezpečí stékání ze svislých ploch.
- Zaschlý nátěr je černý, nepřetíratelný, trvale elastický, za vyšších teplot mírně lepivý s výbornou přilnavostí ke všem podkladům.
- Nátěr vykazuje mimořádné izolační vlastnosti a běžnými mechanickými prostředky je prakticky neodstranitelný!

### Použití:

dlouhodobá ochrana spodních částí karoserie automobilů a podvozků kolejových vozidel.

### Alternativní použití:

- vnitřky okapných žlabů, ocelové nádrže na užitkovou vodu
- izolační nátěry betonu (odpadní jímky, kanalizační prvky apod.)
- nátěry dřeva (dřevěné základy a kůly zapuštěné do země)
- nátěry lepenkových střešních krytin

### Příprava podkladu a způsob nanášení:

Před použitím je nutno TLUMEX® PLAST PLUS důkladně promíchat a nátěr provádět na suchý podklad, zbavený prachu, mastných nečistot, koroze a starých nepřilnavých nátěrů. Nanáší se štětcem, válečkem nebo speciální stříkací pistolí při minimální teplotě + 15 °C. Na plochy se zbytky koroze doporučujeme použít jako první nátěr Fest Primer. TLUMEX® PLAST PLUS se nanáší zpravidla v jedné nebo dvou vrstvách.

### Ředění:

Nátěr je dodáván v konzistenci vhodné pro aplikaci. Ředíte max. 5 % ředidla S 6006 nebo S 6005.

### Vydatnost:

1 – 2 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě z 1 kg nátěru

### Odstín:

černý

### Balení:

0,9 kg, 1 kg kartuše, 2 kg, 4 kg, 17 kg



**CZ •****Technické požadavky:**

a) vlastnosti v tekutém stavu:

**SK •**Viskozita: min. 2 000 mPa.s ( $22 \pm 2$  °C, L4)

Sušina: min. 65 % hm.

b) vlastnosti při nanášení:

Zasychavost při  $22 \pm 2$  °C: max. 4 hod. na dotek

c) vlastnosti zaschlého nátěru:

Vzhled: černý, pololesklý nátěr, po dokonalém proschnutí vytváří pružný, abrazivním částicím odolný film

**Technické údaje:**Hustota produktu: 1,24 – 1,32 g/cm<sup>3</sup>

VOC: 0,258 – 0,274 kg/1 kg produktu

Sušina: 57,6 – 61,2 % objemových

kategorie B/e:

Mezní hodnota VOC: 840 g/l

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 380 g/l

**Skladování:**

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

**Likvidace obalů:**

Obal se zbytky nespotřebovaného nezaschlého výrobku odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje Mastné kyseliny, C18 (nenasycené), reakční produkty s diethylenetriaminem, Amidy, C18 nenasycené, N-[3- (dimethylamin)propyl], N-Formylmorpholin. Může vyvolat alergickou reakci.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.



- CZ •** P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
**SK •** P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.  
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo: Nebezpečí

Záruční doba: 36 měsíců od data výroby

**Odvolání:**

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po záruční době nebo špatným skladováním.

Datum vydání: 01.04.2026, PN 2/06 7.12.2025 A.č.12, BL 06.03.2026, etiketa přelepka 12/2025, 04/2026





## CZ · Technický list | Detecha Tlumex plast plus®

SK ·

Antikorózný a antiabrazívny náter na báze modifikovaných asfaltov.

### Vlastnosti:

- Obsahuje účinné zložky, ktoré poskytujú vysokú ochranu ošetrovaným dielcom proti vode, korózii, účinkom posypových materiálov a ostatným poveternostným vplyvom.
- Silný náterový film tlmí hluk a znižuje vibrácie.
- Možnosť nanášania v silnej vrstve bez obavy stekania zo zvislých plôch.
- Zaschnutý náter je čierny, nepretierateľný, trvale elastický, za vyšších teplôt mierne lepidlivý s výbornou príľnavosťou ku všetkým podkladom.
- Náter vykazuje mimoriadne izolačné vlastnosti a bežnými mechanickými prostriedkami je prakticky neodstrániteľný!

### Použitie:

- dlhodobá ochrana spodných častí karosérií automobilov a podvozkov koľajových vozidiel

### Alternatívne použitie:

- vnútrotrajsky odkvapových žľabov, oceľové nádrže na úžitkovú vodu
- izolačné nátery betónu (odpadové nádrže, kanalizačné prvky apod.)
- nátery dreva (drevené základy a koly zapustené do zeme)
- nátery lepenkových strešných krytín

### Príprava podkladu a spôsob nanášania:

Pred použitím je potrebné TLUMEX® PLAST dôkladne premiešať a náter nanášať na suchý podklad, zbavený prachu, mastných nečistôt, korózie a starých nepriliehavých náterov. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo špeciálnou striekacou pištoľou pri teplote minimálne +10 °C. Na plochy zo zostatkami korózie odporúčame použiť ako prvý náter Fest Primer. Podľa potreby sa TLUMEX® PLAST nanáša v jednej až troch vrstvách, vždy po riadnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.

### Riedenie:

Náter je dodávaný v konzistencii vhodnej pre aplikáciu. Riedte max. 5 % riedidla S 6006 alebo S 6005.

### Výdatnosť:

1 – 2 m<sup>2</sup> v jednej vrstve z 1 kg náteru

### Odtieň:

čierny

### Balenie:

0,9 kg, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 17 kg

### Technické požiadavky:

a) vlastnosti v tekutom stave

Viskozita: min. 2 000 mPa.s (22 ± 2°C, L4), Sušina: min. 65 % hmot.



**b) vlastnosti pri nanášaní**

Schnutie pri 22 ±2 °C: maximálne 4 hod. na dotyk

**c) vlastnosti zaschnutého náteru**

Vzhľad: čierny, pololesklý náter, po dokonalom vyschnutí vytvára pružný, abrazívny film odolný proti časticiam

**Technické údaje:**

hustota produktu: 1,24 – 1,32 g/cm<sup>3</sup>

VOC: 0,258 – 0,274 kg/1 kg produktu

Sušina: 57,6 – 61,2 % objemových

kategória B/e:

Hraničná hodnota VOC: 840 g/l

Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 380 g/l

**Skladovanie:**

V dobre uzavretých nádobách pri teplotách +5 až +25°C, chrániť pred otvoreným ohňom. Prípravok nesmie uniknúť do pôdy ani do odpadových vôd.

**Likvidácia obalov:**

Obal so zbytkami nespotrebovaného nezaschnutého výrobku odovzdajte na mieste stanovenom miestnymi komunálnymi predpismi pre zber a likvidáciu nebezpečných odpadov. Nepoužitý výrobok nevyliievajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Prázdne obaly je možné energeticky využiť v spaľovni odpadov alebo ukladať na skládke príslušného zaradenia. Dokonale vyčistené obaly je možné odovzdať na recykliáciu.

**Výstražné upozornenia:**

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi kožu.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje Mastné kyseliny, C18 (nenasycené), reakčné produkty s diethylenetriaminom, Amidy, C18 nenasyčené, N-[3- (dimethylamin)propyl], N-Formylmorpholin. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Bezpečnostné upozornenia:**

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.



- CZ •** P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.  
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
- SK •** P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Výstražné symboly nebezpečenstva:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Záručná lehota: 36 mesiacov od dátumu výroby

**Informácia:**

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Vzhľadom na to, že výrobok je často používaný nad rámec našej kontroly, môžeme ručiť iba za kvalitu samotného výrobku. Neručíme za chyby vzniknuté nesprávnou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po záručnej lehote alebo nevhodným skladovaním.

Dátum vydania: 01.04.2026, PN 2/06 7.12.2025 A.č.12, KBÚ 06.03.2026, etiketa přelepka 12/2025, 04/2026

